

HELIPLUS 352

MISCELA

CARATTERISTICHE GENERALI

2% Anidride Carbonica (CO₂), 35% Elio (He), 63% Argon (Ar).

APPLICAZIONI

Saldatura in procedimento MAG (Metal Active Gas) manuale e automatizzata anche in arco pulsato. Garantisce minimi lavori di rifinitura grazie alla bassissima produzione di scorie. L'elevato apporto termico conferisce maggior fusione all'arco riducendo i tempi di saldatura.

TIPOLOGIA DEI MATERIALI

Acciaio inossidabile di medio spessore.

TIPOLOGIA DEI RECIPIENTI

Bombole e pacchi bombole carichi alla pressione di 200 bar con le seguenti capacità standard:

BOMBOLE

Capacità (l H ₂ O)	Altezza (mm)	Diametro (mm)	Peso a vuoto (kg)	Contenuto (Nm ³)
40	1650	203	50	8,8

PACCHI BOMBOLE

n. bombole	Altezza (mm)	Base (mm)	Peso a vuoto (kg)	Contenuto (Nm ³)
16x50 l	≈1800	≈1100x1100	≈1350	176

RACCORDO VALVOLA ALL'UTILIZZO

Gruppo	Ø vite (mm)	Senso filetto	Passo W	Tipo
8 - UNI 11144	24,51	destrorso	1,814	femmina

Heliplus 352 - in conformità alla norma UNI EN ISO 14175-M12-ArHeC-35/2

Sapio si riserva la facoltà di inserire, modificare e/o eliminare le informazioni contenute nella presente scheda.